

## Меры твердости образцовые

Комплект принадлежностей к твердомерам, Бринеля КНВW

Твердосплавные шарики для измерения твердости металлов по Бринеллю до 650 НВW по ГОСТ 9012-59 и меры твердости для проверки в диапазоне от 350 до 650 НВW позволяет расширить область применения измерения твердости по Бринеллю.

### Технические данные.

Наконечники с шариками D=5 и 10 мм твердостью не менее 1500 НВ 10 входят в комплекты Меры твердости МТБ-W со значением согласно табл. входят в комплекты

Значение твердости, НВW Испытательная нагрузка, кН Диаметр шарика, мм Размах значений твердости меры 2-го разряда, %

400±50 29,42 10±0,005 3

600±50

400±50 7,355 5±0,004 3

600±50

Состав поставки.

Обозначение исполнения, код ОКП

Комплект КНВW-1 Гб.5. 170. 038 42 7911 6044 07

Комплект КНВW-2 Гб. 5. 170. 040 42 7911 6045 06

Комплект КНВW-3 Гб. 5. 170. 040 42 7911 6046 05

Комплект КНВW-4 Гб. 5. 170. 041 42 7911 6047 04

1.Комплект КНВW-3

-1 комплект

1.Комплект КНВW-4

-1 комплект

1. Мера тверд. МТБ-W (600±50) НВW 10/3000/10 -1 шт

1. Мера тверд. МТБ-W (600±50) НВW 5/750/10 -1шт.

2.Наконечник 10 -1 шт.

2. Наконечник 5 -1 шт.

2. Мера тверд МТБ-W (400±50) НВW 10/3000/100-1шт

2. Мера тверд. МТБ-W(400±50) НВW 5/750/10 -1шт.

3. Паспорт Гб. 5. 170. 038 (КНВW-1) -1 шт.

3. Паспорт Гб. 5. 170. 039 (КНВW-2) -1 шт.

3. Футляр -1 шт.

3 3. Футляр -1 шт.

4. Чехол-1шт.

4. Чехол-1шт.

4.Паспорт Гб. 5. 170. 040 (КНВW-3) -1шт.

4.Паспорт Гб. 5. 170. 041(КНВW-4) -1шт.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

[trp@nt-rt.ru](mailto:trp@nt-rt.ru) || [www.tochmashpribor.nt-rt.ru](http://www.tochmashpribor.nt-rt.ru)